

Feuerlöschschlauch DIN 14811, wie ist die Pflege der Schläuche nach ein Einsatz, bzw. Prüfung?

Feuerlöschschlauch ist in der Regel innen gummiert. Nach dem Einsatz sollten diese getrocknet – mit Gebläse oder gehangen – und anschließend innen talkumiert werden, damit der Gummi innen nicht zusammen klebt.

Die Schläuche müssen jährlich mit Betriebsdruck und alle 5 Jahre mit Maximaldruck geprüft werden.

PS: Für den häufigen Gebrauch (keinen FW- Einsatz) sind Bauschläuche ggf. sinnvoller...

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Nach anderen Wandhydranten auf unseren Seiten suchen!